



Acryl 100

Aukštos kokybės akrilinis hermetikas, atsparus lietai vos padengus



Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	792
	Pakuotė	12 x 600 ml
	Pakuotės rūšis	Aluminio pakuotė
	Pakuotės kodas	60
	Artikulo Nr.	
Kreminis/Cremeweiß	027354	■
Pušis/Pinie	027355	■
Šviesiai pilkas/Hellgrau	027356	■
Juodai pilkas/Schwarzgrau	027357	■
Bronza/Bronze	027358	■
Tamsiai rudas/Dunkelbraun	027359	■
Pilkas/Grau	027360	■
Bukmedis/Buche	027364	■
Rudas su grūdėliais/Braun mit Körnung	027365	■
Ochros rudas su grūdėliais/Ockerbraun mit Körnung	027366	■
Tikmedis/Teak	027368	■
Rudas-smėlio/Braun-beige	027369	■
Baltas/Weiß	027370	■
Bukmedis su grūdėliais/Buche mit Körnung	027372	■
Eglė/Fichte	027373	■
Rudas/Braun	027374	■
Spec. atspalviai	027375	■
Oregonas/Oregon	027377	■
Mažiausias užsakomas spec. atspalvių kiekis: 792 vnt. aluminio pakuotės		

Išėiga

Apie 100 ml/m, esant 1 cm² siūlės skerspjūviui



Panaudojimo sritys



- Stabilių matmenų konstrukcijų sandarinimas
- Įtrūkių užpildymas
- Fasadų, mūro, tinko ir medienos restauravimas
- Riboto stiprumo medžiagoms, pvz., akytajam betonui ir gipso statybinėms medžiagoms
- Medienai / medienos siūlėms, ypač rąstinėse konstrukcijose



Savybės

- Padengtą paviršių galima dažyti
- Atsparumas lietai vos padengus
- Elastingas
- Sudėtyje nėra tirpiklių
- Suderinamas su „Remmers“ medienos lazūriniais dažais

Produkto duomenys

■ Charakteristikos pristatymo metu

Tankis LST EN ISO 1183-1 (A)	1,6 g/cm ³
Klampus	Pastos konsistencijos / stabilus
Susiformuoja paviršinę plėvelę	Apie 15 min. (+23 °C/50 % SD)

■ Po reakcijos

Pailgėjimas trūkimo metu (LST EN ISO 8339)	400 %
Atsparumas tempimui 100 % (LST EN ISO 8339)	0,06 N/mm ²
Apimties sumažėjimas (LST EN ISO 10563)	< 20 %
Leistina bendra deformacija (LST EN 15651-1)	12,5 %

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Papildoma informacija

➤ [Tvarumo duomenų lapas](#)

Galimi sistemos produktai

- [Rundschnur \(4260\)](#)
- [Sandarinimo pistoletas \(Dichtstoffpistole geschlossen\) \(4706\)](#)

Pasiruošimas darbui


■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas arba tik šiek tiek drėgnas, švarus, be riebalų, metalo lygumo (nupoliruotas).

■ Paruošimas

Užpildyti ≥ 1 cm pločio siūlės apvalia užpildymo priemone.
Nugruntuoti stipriai sugeriančias siūlių briaunas („Acryl 100“, skiestas vandeniu santykiu 1:1).

Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Antgalį nupjauti įstrižai pagal siūlės plotį ir užpurkšti produkto ant siūlės.

Medžiagos padengimo gylis – 75 % siūlės pločio.

Pakankamai spaudžiant užpildyti siūlę iki briaunų ir sulyginti sudrėkinta mentele.

Apdorojimo nurodymai

Kuo siūlės gilesnės, tuo kietėjimo laikas ilgesnis.

Dažyti galima tik kai paviršius pakankamai sukietėjęs ir jo nebegalima pažeisti.

Nurodymai

Nesukietėjusį paviršių reikia saugoti nuo vandens ir tiesioginio saulės poveikio.

Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

Laikytis IVD informacinio dokumento Nr. 20 nurodymų!

Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

Darbo įrankiai / valymas



Rankinis ir suspausto oro pistoletas, mentelė, lipni juosta


Neišdžiūvusius įrankius plauti muiluotu vandeniu.

Remmers įrankiai

- [Dichtstoffpistole \(4701\)](#)
- [Sandarinimo pistoletas \(Dichtstoffpistole geschlossen\) \(4706\)](#)
- [Druckluft-Dichtstoffpistole \(4707\)](#)

Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.





Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Skystų dangos priemonių ar jų likučių nepilti į kriauklę (šis nurodymas galioja ir valant darbo įrankius). Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose.

Biocidinių produktų reglamentas

„Apdoroto gaminio“ sudėtyje yra biocidinis produktas (supakuotų gaminių konservantas), kurio biocidinės veikliosios medžiagos yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) ; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas apsaugantis plėvelę nuo mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir kt.) poveikio. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!

Eksplotacinių savybių deklaracija

➤ **Eksplotacinių savybių deklaracija**

Atitikties deklaracija



1119

Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen, Vokietija

Remmers (UK) Limited (UKCA)

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU, Jungtinė Karalystė

14 (CE); 22 (UKCA)

GBI F 042-4

EN 15651-1: 2012

7360

Fasado elementų sandariklis, skirtas naudoti viduje ir lauke,
F-EXT-INT.

Kondicionavimas: A metodas

Nešiklio medžiaga: skiedinys M1

Atsparumas ugniai:

E klasė

Nepralaidumas vandeniui ir orui

Stabilumas:

≤ 3 mm

Tūrio nuostoliai:

≤ 25 %

Tempimo elgsena (t. y. pailgėjimo savybės), panardinus ≥ 100 %

į vandenį, esant 23 °C:

Ilgamžiškumas:

atitinka reikalavimus

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.