


Stair & Parquet Lacquer

- Treppen- & Parkettlack -

Fiksuojantysis lakas vandens pagrindu, dengiamas voleliu arba teptuku


Atspalvis	Variantai		
	Kiekis ant paletės	672	200
	Pakuotė	**3 x 0,75 l**	**2 x 2,5 l**
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	01	03
	Artikulo Nr.		
Bespalvis šilko blizgesio	2390	■	■
Bespalvis šilko matinis	2391	■	■

Išeiga




100–120 ml/m² vienam sluoksniui

Panaudojimo sritys



- Vidaus patalpų medienai
- Baldams ir vidaus durims
- Grindlentėms, parketui, laiptams
- OSB plokštėms ir kamštinėms grindims
- Sienų ir lubų plokštėms

Savybės



- Vandens pagrindu
- Geros apdorojimo savybės
- Geras pasiskirstymas
- Atsparus dilimui ir įbrėžimams
- Atsparus cheminėms medžiagoms: 1C klasė pagal DIN 68861
- Atsparumas daugeliui rinkoje esančių rankų kremų

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Akrilato dispersija / PU dispersija
Tankis	Apie 1,03 g/cm³
Kvapas	Švelnus
Blizgesys	Šilko blizgesio, šilko matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Papildoma informacija

› **Tvarumo duomenų lapas**

Galimi sistemos produktai

› **Interior Wood Stain (2400)**
› **Natural Long Life Stain [eco] (7670)**
› **Multi-Lack 3in1 (7744)**
› **Natural Long Life Opaque Finish 3in1 [eco] (7650)**

Pasiruošimas darbui

Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.
Medienos drėgmė: 8–12 %
Medieną šlifuoti P150–180 šlifavimo popieriumi.

Paruošimas
Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.
Kruopščiai nušlifuoti nepažeistą senų dažų sluoksnį.
Riebaluotą ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ir teptukų valikliu („Verdünnung & Pinselreiniger"). Naudojant patalpose užtikrinti gerą vėdinimą.

Apdorojimas



Apdorojimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.
Dengti teptuku arba voleliu.
Reikalingas lengvas tarpinis šlifavimas, naudojant šlifavimo kempinę arba P240–320 šlifavimo popierių.
Šlifuojant saugoti dangą nuo pažeidimo.
Išdžiūvus vienam sluoksniui ir atlikus tarpinį šlifavimą, galima tepti kitą sluoksnį.
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Bandomuosiuose plotuose patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.
Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.
Jei apdorojamas plotas naudojamas intensyviai, reikėtų dengti bent tris sluoksnius.
Nepilti tiesiai ant dažomo paviršiaus, nes gali atsirasti dėmių.
Tą pačią dieną tepti ne daugiau dviejų sluoksnių.

Džiūvimas
Nelimpa dulkės: maždaug po 1 val.
Galima liesti: maždaug po 2 val.
Galima dengti kitą sluoksnį: maždaug po 4 val.
Pilna apkrova galima po 7 dienų

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Apdorojimo ir džiūvimo metu pasirūpinti tinkamu vėdinimu.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

Skiedimas
Paruoštas naudojimui.
Dengiant voleliu galima įpilti 5 % vandens, kad produktas tolygiau pasiskirstytų.

Nurodymai

EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija":
šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES direktyvoje dėl žaislų saugos (2009/48/EB).
Dulkes ir nešvarumus nuo grindų ir laiptų reguliariai valyti šerių šluota arba minkšta grindų šluoste.
Prireikus kas savaitę išplauti drėgna šluoste, į plovimo vandenį įpylus įprastos lakuotoms grindims skirtos priežiūros priemonės


Darbo įrankiai / valymas



Plastiko šerių teptukas, mikropluošto volelis, moherio volelis, putplasčio volelis

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.
Skystų dangos priemonių ar jų likučių nepilti į kriauklę (šis nurodymas galioja ir valant darbo įrankius).
Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose.

Biocidinių produktų reglamentas	„Apdoroto gaminio“ sudėtyje yra biocidinis produktas (supakuotų gaminių konservantas), kurio biocidinės veikliosios medžiagos yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) ; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas apsaugantis plėvelę nuo mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir kt.) poveikio. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!
LOJ pagal Dažų direktyvą (2004/42/EB)	ES ribinė produkto vertė (Kat. A/i): maks. 140 g/l (2010). Produkto sudėtyje yra < 140 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai nejpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai, net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai nejpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.