



Natural Worktop Finish [eco]

- Arbeitsplatten-Öl [eco] -

Patvari, purvo nepraleidžianti vidaus patalpų medienos apdaila



Atspalvis	Variantai		
	Kiekis ant paletės	360	672
	Pakuotė	3 x 0,375 l	3 x 0,75 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	83	01
	Artikulo Nr.		
Bespalvis/Farblos	7697	■	■
Natūralaus efekto/Natureffekt	7698	■	■
Bespalvis/Farblos: sertifikatas EU-Ecolabel DE/044/052			

Išėiga




40–50 ml/m² vienam sluoksniui

Išėiga labai priklauso nuo pagrindo sugeriamumo bei galutinio šlifavimo.

Teptuku arba voleliu padengti 2 plonus sluoksnius.

Medžiagos perteklių nuvalyti nespūkuojančiu medvilniniu audiniu po kiekvieno sluoksnio padengimo, praėjus maždaug 20–30 min.

Panaudojimo sritys



- Vidaus patalpų medienai
- Mediniams virtuvės įrankiams
- Stalo plokštėms ir stalviršiams
- Vertingiems medžio masyvo baldams
- „Natūralaus efekto“ atspalvis skirtas tik šviesiai medienai, pvz., ąžuolui, uosiui ir eglei dengti

Savybės

- Atsinaujinančiųjų žaliavų pagrindu
- Veganiškas produktas – sudėtyje nėra gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių
- Paprastas apdorojimas
- Giliai įsigeria ir paryškina natūralią medienos struktūrą
- Patvarus, neteplus, atsparus nusidėvėjimui
- Plonas sluoksnis apsaugo nuo purvo ir drėgmės
- Geras atsparumas buityje naudojamoms medžiagoms (pvz., vandeniui, kokakolai, alui, arbatai, kavai, vynui ir valikliams)

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos atsinaujinančiųjų žaliavų pagrindu
Tankis (20 °C)	Apie 0,96 g/cm ³
Klumpumas	Apie 500 mPas
Kvapaspas	Švelnus
Blizgesys	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Testavimo standartai

Mažataršis produktas pagal Statybos produktų išmetamų teršalų poveikio sveikatai vertinimo komiteto (AgBB) schemą

Papildoma informacija

➤ [Tvarumo duomenų lapas](#)



Galimi sistemos produktai

➤ MultiSil (7380)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir burių medžiagų likučių.

Medienos drėgmė: 8–12 %

■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.

Riebaluotą ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ir teptukų valikliu („Verdünnung & Pinselreiniger“). Naudojant patalpose užtikrinti gerą vėdinimą.

Baldų paviršiumi ar pan. galutiniam šlifavimui naudoti ne smulkesnį nei P180 šlifavimo popierių

Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.

Dengti plonu sluoksniu plačiu teptuku arba voleliu.

Nevienodai sugeriantį medinį paviršių pašlifuoti, kad būtų suvienodintos sugerties savybės.

Medžiagos perteklių nuvalyti nesisipūkuojančiu medvilniniu audiniu po kiekvieno padengimo, praėjus maždaug 20–30 min.

Dengiant baldų paviršius naudoti marlės / medvilnės audinį.

Išdžiūvus vienam sluoksniui, kitą galima dengti be tarpinio šlifavimo.

Spintelį viduje ir stalčiuose dengti tik vienu plonu sluoksniu, naudojant nesisipūkuojantį medvilninį audinį.

Apdorojimo nurodymai



Bandomuosiuose plotuose patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

Naudoti tik ant sugeriančios medienos ir pagrindų. Netinka naudoti ant lakuotų ar užsandarintų paviršių.

Apdorojimo ir džiūvimo metu pasirūpinti tinkamu vėdinimu.

Savaiminio užsidėgimo pavojus (DGUV informacinis dokumentas Nr. 209-046). Toje pačioje darbo vietoje negalima naudoti nitroceliuliozinių lakų ar beicų. Suteptus tekstilės gaminius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius, dulkių surinkimo filtrus) surinkti į ugniai atsparias atliekų talpyklas ir saugiai juos pašalinti (užpildus vandeniu).

■ Džiūvimas

Galima dengti kitą sluoksnį: išdžiovinus per naktį

Pirmosiomis dienomis apdorotus paviršius pasaugoti (pvz., nešlapinti)

Rekomenduojama džiūvimo trukmė prieš sandarinant priemone „MultiSil“: daugiau nei 7 dienos (glaistymo priemonių likučius pašalinti nedelsiant)

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykiniai oro drėgmei.

Džiūvimas priklauso nuo medienos rūšies ir pagrindo sugeriamumo.

Džiūvimo trukmė gali pailgėti susidarius medžiagos pertekliui prastai sugeriančiose vietose, dėl žemos temperatūros, prastos oro cirkuliacijos ir per didelės oro drėgmės.

■ Skiedimas

Paruoštas naudoti

Nurodymai

EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija“:

šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES direktyvoje dėl žaislų saugos (2009/48/EB).

Aliejaus pagrindu pagamintuose produktuose yra natūralių sudedamųjų dalių. Veikiant UV spinduliams, šilumai, trūkstam šviesos (pageltimas dėl tamsos) arba esant pavieniams medienos pokyčiams, gali pakisti ir paviršius.

Laikytis bendrųjų aliejų ir vaškų apdorojimo nurodymų. Balti, pasteliniai ir pilki atspalviai gali gana greitai prarasti savo intensyvumą. Taip atsitinka dėl naudojamos medienos rūšies, medienos sudedamųjų dalių, šviesos ir karščio poveikio. Jei tokie pokyčiai nepriimtini, rekomenduojama paviršių beicuoti šviesai atspariu beicu vandens pagrindu ir lakuoti šviesai atspariu laku.

Ant nuvalyto renovuojamo paviršiaus pakartotinai užtepti produkto, nepaliekant jokių likučių.

Vandens žymės ir kitas dėmės ant baldų paviršiaus nušveisti plieno vilna (smulkumo laipsnis 000) ir padengti plonu produkto sluoksniu.

Atkreipti dėmesį į „Aliejumi arba kietojo vaško sluoksniu padengtų paviršių bei grindų priežiūros nurodymus“.

Papildoma informacija vartotojams:

Mažinkite dažų atliekas apskaičiuodami reikiamą dažų kiekį.

Išsaugokite nepanaudotus dažus, kad galėtumėte juos panaudoti pakartotinai.

Pakartotinis dažų naudojimas yra veiksmingas būdas mažinti produktų būvio ciklo poveikį aplinkai.



Darbo įrankiai / valymas




Natūralių šerių teptukas, platus teptukas, veliūro volelis, marlės ritinėlis ir nesipūkuojantis medvilninis audinys
Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu ir teptukų valikliu („Verdünnung & Pinselreiniger“).
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Remmers įrankiai

➤ **Flächenstreicher LM (4549)**

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.
Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.
Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Skystų dangos priemonių ar jų likučių nepilti į kriauklę (šis nurodymas galioja ir valant darbo įrankius).

Saugumo reikalavimai

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Atliekant purškimo darbus dėvėti apsauginius akinius ir kombinuotą filtrą A2/P2.
Atliekant šlifavimo darbus naudoti apsauginį filtrą P2 nuo dulkių.
Apdorojant ir dangai džiūstant pasirūpinti itin geru vėdinimu.
Naudojant dažus nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Patekus ant odos ar į akis nedelsiant kruopščiai plauti vandeniu.
Nepilti į kanalizaciją, gruntinius vandenius ar ant žemės.
Darbo įrankius tuojau pat po naudojimo plauti vandeniu ir muilu.
Antriniam perdirbimui atiduoti tik visiškai ištuštintas talpyklas.
Skystus produkto likučius atiduoti šalinti į dažų atliekų surinkimo vietą.

LOJ pagal Dažų direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/f): maks. 700 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 20 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	20g/l

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai napatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.